

ANHYLEVEL CA C20 – F4

SAMPOZIOMUJĄCY PODKŁAD ANHYDRYTOWY CA-C20-F4

OPIS WYROBU

Materiał przeznaczony do wykonania podkładu podłogowego na bazie siarczanu wapnia, do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych. Przygotowywany w wytwórniach CEMEX i dostarczany na budowę w postaci gotowej do użycia, do podawania pompami ślimakowymi lub tłokowymi.

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania wypoziomowanych podkładów podłogowych pod płytki ceramiczne, kamienne, pływające panele drewniane i laminowane, grube wykładziny dywanowe, posadzki dekoracyjne SLID Art. itp. wewnątrz budynków:

- na warstwie pośredniej z folii budowlanej - grubość układania minimum 35 mm.
- na warstwie izolacyjnej:
 - nieściśliwej np. INSULARIS PIANO - grubość układania min. 30 mm.
 - ściśliwej np. styropian - grubość układania min. 35 mm.
- na ogrzewanie podłogowe - grubość układania 50 mm i minimum 35 mm nad przewodami grzewczymi

WŁAŚCIWOŚCI

- ✓ Wysoka płynność
- ✓ Bardzo szybkie układanie
- ✓ Wysoka wytrzymałość
- ✓ Bardzo dobra przewodność cieplna
- ✓ Duże powierzchnie bez dylatacji

PRZYGOTOWANIE OTOCZENIA BUDOWY

Zamawiając podkład anhydrytowy **ANHYLEVEL**, należy wziąć pod uwagę dostęp do budowy dla pojazdów ciężarowych typu betonomieszarka, a przede wszystkim jej ciężar oraz wymiary. Betonomieszarka waży ok. 35 ton i ma wysokość ok. 4 metrów, zatem należy zapewnić odpowiedni dojazd do budowy (utwardzony), przewidzieć miejsce do ewentualnego manewrowania betonomieszarki oraz zwrócić uwagę czy nie ma żadnych napowietrznych przewodów w zasięgu pojazdu.

PODŁOŻE

Jako izolację termiczną należy stosować wyłącznie materiał do tego przeznaczony i o odpowiednich parametrach. Zaleca się stosować pianobeton INSULARIS PIANO lub płyty styropianowe, dla których równomiernie rozłożone obciążenie obliczeniowe wynosi:

$q_{0,2} = 16 \text{ kN/m}^2$ przy 2% odkształceniu względnym peźzania płyt
 $q_{0,3} = 24 \text{ kN/m}^2$ przy 3% odkształceniu względnym peźzania płyt.

Warstwę styropianu należy układać na wyrównanym podłożu, aby zapobiec ewentualnym ugięciom i naprężeniom, co może doprowadzić do uszkodzenia posadzki. W przypadku znacznych nierówności podłoże winno być wyrównane za pomocą INSULARIS PIANO.

Płyty materiału izolacyjnego powinny ściśle do siebie przylegać, bez szczelin i ubytków w narożach. Kolejne rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Stosowane płyty powinny być równej grubości. Większe różnice w grubości płyt należy wyrównać. Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe z nienasiąkliwej, elastycznej pianki (8 mm – ściany budynku, 10 mm – ściany budynku w systemie ogrzewania podłogowego, 15-20 mm – kolumny, słupy, rury). Na całej powierzchni położyć folię PE o grubości min. 0,2 mm (na zakład około 15 cm) z wywinięciem na ściany. Styki skleić taśmą samoprzylepną. Folię należy układać w sposób uniemożliwiający powstawanie fałd oraz zagięć.

WARUNKI WYKONANIA I DOJRZEWANIA

Temperatura zewnętrzna w czasie produkcji i dostawy powinna mieścić się w przedziale od -10°C do $+30^{\circ}\text{C}$.

Budynek powinien być w stanie surowym zamkniętym (musi mieć dach, okna i drzwi). Temperatura w budynku podczas wbudowania i dojrzwania jastrychu oraz przez następne 48 godzin powinna wynosić od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+30^{\circ}\text{C}$. Należy zapobiec nierównomiernemu wysychaniu jastrychu, które może być spowodowane przez przeciąg, promieniowanie słoneczne, oddziaływanie lokalnego źródła ciepła. Oznacza to zabezpieczenie budynku przez wcześniejsze osadzenie i uszczelnienie otworów okiennych, drzwiowych i innych, osłonięcie dużych okien za pomocą ciemnej folii. Należy zapobiec powstaniu efektu kominowego w pobliżu szybów wind, klatek schodowych, konstrukcji poddaszy, itp.

Po 48 godzinach od wylania jastrychu należy umożliwić powolne wysychanie jastrychu.

Końcowe własności **ANHYLEVEL** osiąga po 28 dniach i wyschnięciu poniżej 1% masy.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE*

Sugerowanym sposobem podawania jastrychów **ANHYLEVEL** są pompy ślimakowe lub inne przeznaczone do pompowania płynnych jastrychów. Pompa powinna być wyposażona w urządzenie wibracyjne na sicie kosza pompy, którego celem jest ograniczenie blokowania się materiału. Przed rozpoczęciem pompowania należy posmarować węże środkiem przeznaczonym do jastrychów

anhydrytowych. Dostarczany na budowę jastrych **ANHYLEVEL** jest produktem gotowym do użycia. **ANHYLEVEL** zachowuje właściwości robocze przez max. 4 godziny. Należy tak zaplanować transport i rozładunek, aby czas od chwili produkcji mieszanki do zakończenia rozładunku nie przekroczył 4 godzin. Przed rozpoczęciem rozładunku i pompowania jastrychu, należy zbadać rozptył dostarczonej mieszanki – powinien wynosić 23 cm (+/- 2 cm).

Po wylaniu na żadaną grubość rozpocząć wygładzanie produktu przy użyciu specjalnych sztang do poziomowania. Zaleca się wykonać trzykrotne sztangowanie, przy czym każde sztangowanie powinno być w kierunku prostopadłym do poprzedniego. Pierwsze dwa sztangowania wykonać na całą grubość jastrychu natomiast ostatnie wygładzające wykonać tylko w wierzchniej warstwie jastrychu.

Zaleca się wykonywanie prac przez co najmniej trzy osoby.

Należy pamiętać o natychmiastowym czyszczeniu pomp łącznie z węzłem za każdym razem, gdy przerwa w pompowaniu jastrychu będzie dłuższa niż 30 minut. Świeże zabrudzenia zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie.

Powierzchnię jastrychu należy dylatować na pola o powierzchni do 600 m² (jastrychy na warstwie pośredniej i izolującej) lub 300 m² (jastrychy na ogrzewanie podłogowe).

Dylatacje należy również wykonywać nad dylatacjami konstrukcyjnymi budynku, w przypadku nieregularnych kształtów oraz pomiędzy częścią z ogrzewaniem i bez. *

Cechą wylewek anhydrytowych jest powstanie na powierzchni jastrychu cienkiej warstwy tzw. „mleczka anhydrytowego”, które po wyschnięciu powinno być usunięte mechanicznie przez zamieciecie lub przeszlifowanie. Szybkie usunięcie „mleczka” przyspiesza wysychanie jastrychu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podjąć działania zapobiegające ochlapaniu mieszanką. Chronić oczy i skórę.

W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć dużą ilością wody, skórę umyć wodą z mydłem. W razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami, podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy CEMEX. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami firmy CEMEX. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma CEMEX nie ma wpływu. Odmienne zalecenia naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej wszystkie poprzednie tracą ważność.

* **Szczegółowe informacje wykonawcze zawiera „Instrukcja przygotowania podłoża oraz wykonania jastrychu ANHYLEVEL”.**

DOSTAWY

Minimalna dostarczana ilość jastrychu **ANHYLEVEL** wynosi 4 m³.

DANE TECHNICZNE

Wyrób zgodny z	PN-EN-13813
Reakcja na ogień	A1 _{fl}
Wydzielanie substancji korozyjnych	zaprawa anhydrytowa (CA)
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach	powyżej 20 N/mm ² (C20)
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach	powyżej 4 N/mm ² (F4)
Rozptył	21-25 cm (pierścień $\phi = 80$ mm x h = 58 mm)
Uziarnienie	do 8 mm
Grubość układania	<ul style="list-style-type: none"> • na warstwie pośredniej min. 35 mm • na warstwie izolacyjnej - z INSULARIS PIANO min. 30 mm - ze styropianu min. 35 mm • na ogrzewanie podłogowe min. 50 mm oraz min. 35 mm ponad przewodami grzewczymi
Zalecana temperatura podczas produkcji i dostawy	od -10°C do + 30°C
Zalecana temperatura podczas wbudowania	od +5°C do + 30°C
Czas zużycia	do 4 godz.
Możliwość obciążania	<p>ruch pieszy: 24-48 godz. lekkie obciążenia: 7 dni pełne obciążenia: 28 dni</p>
Współczynnik przewodności cieplnej λ	min. 1,2 W/m*K